



Produktový list

DCD IDEAL

SVT 1709

Klasifikace dle ČSN EN 13163

SCHWENK Dämmtechnik

EPS 70 F

Použití : kontaktní zateplovací systémy**Barevné značení :** zelená - černá - zelená

Stěny



2 250,00 Kč / m ³	Tloušťka (mm)	ks / balík	m ² / balík	ceny bez DPH		s DPH
				Kč / ks	Kč / m ²	Kč / m ²
	10	50 / 45	25 / 22,5	11,25	22,50	27,00
	20	25	12,5	22,50	45,00	54,00
	30	16	8	33,75	67,50	81,00
	40	12	6	45,00	90,00	108,00
	50	10	5	56,25	112,50	135,00
	60	8	4	67,50	135,00	162,00
	70	7	3,5	78,75	157,50	189,00
	80	6	3	90,00	180,00	216,00
	90	5	2,5	101,25	202,50	243,00
	100	5	2,5	112,50	225,00	270,00
	110	4	2	123,75	247,50	297,00
	120	4	2	135,00	270,00	324,00
	130	4	2	146,25	292,50	351,00
	140	3	1,5	157,50	315,00	378,00
	150	3	1,5	168,75	337,50	405,00

Ceny dalších tloušťek - cena za m³ x tl.(m) = cena/m² (poříklad pro tl.30cm : 2750 x 0,3=825,-/m²)

Součinitel tep. vodivosti "λ"	W/m*k	0,039	Deformace "DLT(1)"	kPa	-
Napětí v tlaku CS (10)	kPa (min.)	-	Pevnost v tahu "TR"	kPa (min.)	100
Odchylka tloušťky "T"	mm	T2 / ±1	Pevnost v ohybu "BS"	kPa (min.)	115
Odchylka délky "T"	mm	L2 / ±2	Třída reakce s ohněm	E	
Odchylka šířky "W"	mm	W2 / ±2			
Rozměry	mm	1000x500 (max. 5000x1000x500 nebo 4000x1200x1000)			
Hraniční teploty použití "trvale/krátkodobě"	°C	70 / 90			
Pravoúhlost "S"	mm/m	S2 / ±2			
Rovinnost "P"	mm/m	P4 / ±3			
Stálost "DS(N)"	%	DS(N)2 / ±0,2			
Stálost "DS(70,-)"	%	DS(70,-)1 / ±1			

Likvidace

Klíč třídy odpadu 170604 dle evropského katalogu odpadu (EAK), platný pro materiál roztříděný dle druhu, materiální a tepelné zhodnocení možné.

Chování

Chemicky a biologicky neutrální; bez obsahu FCKW, HFCKW a HFKW. Pěnový polystyren vyráběný firmou DCD Ideal spol.s r.o. je samozhášivý (pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan - HBCD). Přítomnost retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití a jeho technické parametry spotřebitelům

dodáme v písemné formě na vyžádání.

Tags: [Eps](#) [Eps 70 F](#) [Fasádní](#) [Pěnový Polystyren](#) [Polystyren](#)

[< Předchozí](#)

Aktualizováno Čtvrtek, 23 Červen 2011 19:35